



EASYRAPID DF

Kiiresti kõvenev viimistlussegu 0 - 5 mm

KASUTAMISOBJEKTID Pastataoline kiirkivinev tasandussegu põrandate tasandamiseks siseruumides enne põrandakatte kinnitamist 0 – 5 mm paksuse kihina. Väikestel kohtparandustel ja aukude täitmisel kuni 10 mm paksuse kihina. Üle 10 mm paksuste kihtide puhul soovitame kasutada Kestonit Rapid tasandussegu. Ei soovitata kasutada aluspinnale liimitava parketi aluspõranda tasandamiseks.

ALUSPIND Aluspind peab olema puhas, jäik ja kuiv. Nn. tsemendiliim ja värvipritsmed eemaldatakse ja põrand harjatakse ja puhastatakse hoolikalt tolmuimejaga. Betoonivalu suured ebatasasused lihvitakse. Betoon- ja tasandatud aluspindade kohttasandamisel ja aukude täitmisel ei vaja aluspind eelnevat kruntimist, laustasandamisel on soovitatav pind eelnevalt kruntida vedeldatud Start Primer nakkedispersiooniga (10-20% Kiilto Start Primerit / 80-90% vett). Remonditavad pinnad ja puit- ning plaatpinnad krunditakse vedeldamata Start Primer nakkedispersiooniga.

OMADUSED

- * toode on segamisel peaaegu tolmuva
- * vastab ehitusmaterjalide M1 emissiooniklassi nõuetele
- * pastataoline
- * valmissegatud mass on kasutuskõlblik 15 min jooksul segamisest (NB! Kõrge temperatuur vähendab kasutusaega)
- * pindamiskuiv 1-2 h möödudes (+ 20°C / 50 % RH)
- * võib tasandada õhukeste või paksude kihtidena valmis kinnituspinnaks
- * ei kahane oluliselt kuivades
- * niiskuskindel
- * madalaim kasutustemperatuur +10°C

TÖÖTINGIMUSED

Ruumi ja aluspinna temperatuur +18...20°C

Aluspinna niiskus	- betoon	max 4 kaalu% või alla 90% RH
	- puit	8...12%

Tasandades peab ruumis valitsema ruumile omane temperatuur. Ruumis valitsevad tingimused, nagu temperatuur ja niiskus, aluspinna kvaliteet, mõjutavad oluliselt lõpptulemust ja tasandussegu kuivamiskiirust. Seetõttu tuleb arvestada konkreetseid tingimusi ja meie poolt antud soovitusi kasutada vaid lähteandmetena.

KASUTUSJUHEND

Nõusse valatakse ettenähtud kogus puhast vett. Tasandussegu puistatakse pidevalt segades jahedasse, puhtasse vette kuni moodustub ühtlane mass. Tasandusmass kantakse koheselt pahtilabidaga puhtale pinnale.

Pinnakattematerjal tuleb paigaldada võimalikult kiiresti peale segu kuivamist ja kivistumist, seeläbi välditakse pinna "ülekuivamise" ning segu pragunemise ohtu. Ei sobi värvitavate põrandate tasandamiseks. Hüdroisoleeritavatel pindadel, näiteks vannitoa põrandal, tehakse tasandamine alati hüdroisolatsioonikihist allapoole.

Ei sobi pidevalt vee all olevatele pindadele (näit basseinid).
NB! mitte lisada ettenähtust rohkem vett !

TEHNILISED ANDMED

Tüüp	plast-spetsiaaltsemendi-kvartsibaasiline pulber
Max. terasuurus	0,25 mm
Kihi paksus	0-5 mm
Segamisvahekord	2,8-3,4 L vett/10 kg kott
Kulu	1 mm kiht/m ² pulbrit kaalub u. 1,1 kg (u. 8-9 L kott)
Survetugevus	C25 (>25 MPa), EN 13813
Paindetugevus	F6 (>6 MPa), EN 13813
Tõmbetugevus	>1 MPa, EN 13813
Kahanemine	<0,8% (23°C, 50% RH)
pH	<11 (nõrgalt leeliseline)
Tööaeg	u. 15 min
Kõndmiskuiv	u. 45 min
Pindamiskuiv	1-2 h
Pakkimisviis	10 kg kott
Ladustamine	Suletud koti säilivusaeg kuivas ruumis 6 kuud

TÖÖOHUTUS

Värske segu on leeliseline ning ärritab nahka ja limaskesti. Vältida tarbetut kokkupuudet nahaga. Segamisel ja lihvimisel soovitame kanda respiraatorit. Lisainfo toote ohutuskaardil.

Ülaltoodud andmed on kontrollitud ja õiged, tuginevad laboratoorsetele katsetele ja praktilistele kogemustele. Meie ei vastuta kahjude eest, mis on tingitud toote kasutamishendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest.

Tehniline konsultatsioon telefonil 6 031 900.