



## Structura

Dekoratiivne struktuurvärv sisetöödeks

- ✓ Kasutusvalmis
- ✓ Loominguliseks modelleerimiseks
- ✓ Elastne



Kirjeldus	
Omadused	<p>Struktuurne akrüülvärv, mis võimaldab luua individuaalseid sisekujunduse lahendusi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Hea nake aluspinnaga, ei valgu laiali pealekandmisel.</li> <li>✓ Tööaeg 20 minutit.</li> <li>✓ Katab pisemad aluspinna ebatasasused.</li> <li>✓ Sobib ideaalselt loominguliseks modelleerimiseks ja dekoratiivse reljeefse tekstuuri pinna tegemiseks.</li> <li>✓ Hoiab hästi mustrite kontuure.</li> <li>✓ Värv hea plastilisus ja elastsus võimaldab värvi peale kanda nii õhukese kihina – kergete ja õhuliste tekstuuride loomiseks, kui ka paksema kihina – sügavate reljeefsete joonistuste tegemiseks.</li> <li>✓ Kombineerides värvi teiste materjalidega või kasutades erinevaid pealekandmise tehnikaid ja abivahendeid võimaldab luua ainulaadseid faktuure ja kunstipäraseid efekte.</li> <li>✓ Värvitud pind talub niisket puhastamist</li> </ul> <p>EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtused: alaliik a 30 g/L. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis värvis &lt;30 g/L.</p>
Kasutusala	Individuaalse stiili ja sisekujunduse loomine eluruumides, kontorites, poodides, trepikodades jne.
Värvitavad pinnad	Uued või varem värvitud mineraalpinnad, betoon-, gaasbetoon-, kipsplaat-, krunditud puitkiudplaat-, puitlaastplaat-, tellis-, pahteldatud pinnad. Sisetöödel.
Kvaliteedi standardid	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ LOÜ (lenduvad orgaanilised ühendid) – sisaldused on vastavuses EL direktiiviga 2004/42/EÜ toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001 standardile vastava kvaliteedijuhtimise süsteemiga.</li> </ul>
Tehnilised omadused	
Pinna ettevalmistus	<p>Varem värvimata pind: Pind puhastada tolmust ja mustusest. Vajadusel pahteldada sobiva pahtliga FILLER sarjast. Lasta kuivada, lihvida ühtlaseks ja eemaldada lihvimistolm. Pahteldatud pinnad, poorsed või ebaühtlase poorsusega pinnad kruntida niiskustõkkega Aquastop või Tiefgrund. Järgida toote kasutusjuhendit. Varem värvitud pinnad: Pind peab olema puhastatud mittepüsivast ja kooruvast materjalist, mustusest, rasvast ja tolmust. Vajadusel kasutada hallituse eemaldamiseks vahendit Biotol E või Biotol Spray (järgida toote kasutusjuhendit). Tugevalt määrduvad pinnad pesta 3...5%-lise soodalahusega, seejärel puhta veega hoolikalt loputada ning lasta kuivada. Tugevad vanad alküüdpinnad lihvida matistumiseni, hoolikalt eemaldada lihvimistolm. Ebatasasused, praod ja lohud pahteldada sobiva pahtliga FILLER sarjast. Pahteldatud pind lihvida ühtlaseks ja eemaldada lihvimistolm. Pahteldatud pinnad kruntida poorsuse vähendamiseks niiskustõkkega Aquastop või Tiefgrund.</p>

Värvimine	<p>Värvi enne kasutamist segada. Vajalik kogus värvi ( ~1L) kanda pahtlilabidaga aluspinnale ja jaotada pinna peal laiali ligikaudu 1m<sup>2</sup> ulatuses. Pinnale kantud värvi saab töödelda 10...20 minuti jooksul (sõltuvalt temperatuurist) erinevate struktuurullide, liimikammide, pahtlilabidate, pintslite jm töövahenditega moodustades soovitud mustreid. Soovides kõrgemat ja teravamat struktuuri lisada värvile sõelutud liiva (kuni 30% värvi mahust). Värvile vee lisamisel (kuni 7% mahust) on joonistuse faktuur siledam ja madalam. Värvimise ajal vältida tuuletõmbust ja kõrget temperatuuri (üle 25°C). Värvimisel püüda säilitada "märga äärt".</p> <p>Mõned näited Structura pealekandmise tehnikatest:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Kanda ühtlane 1-1,5mm paksune Structura kiht aluspinnale metallist pahtlilabidatega. „Märjale“ Structura pealispinnale joonistada pintsliga erksavärvilised täpid. Väikese veneetsia kelluga luua muster. Peale kuivamist võib pinna üle lakkida veebaasil lakiga Kabinet.</li> <li>✓ Aluspind kruntida pestava mati seinavärviga Akrit 7. Kanda ühtlane 1-1,5mm paksune Structura kiht aluspinnale metallist pahtlilabidatega ( nagu pahteldaks). „Märjale“ Structura pinnale joonistada täpid toonitud lakiga Kabinet, seejärel hõõruda lakitäpid märjal pinnal veneetisa kelluga laiali. Peale kuivamist kata kogu pind lakiga Kabinet.</li> <li>✓ Structuraga loodud reljeefsele pealispinnale kanda rulli või pintsliga toonitud lakk Kabinet, märga lakitud pinda hõõruda svammiga, et tekitada „vananemise“ efekt ja suurem läbipaistvus.</li> <li>✓ Toonida Structura soovitud värvitooni. Segada sõelutud liivaga vahekorras 1:3. Korraga saadud materjal aluspinnale metallist pahtlilabidatega ühtlase 1-1,5mm kihina. Töödelda märga pinda struktuurulliga ja tekitada soovitud faktuur. Kui pinda siluda pahtlilabida või kelluga on võimalik saavutada siledam faktuur.</li> <li>✓ Kanda aluspinnale metallist pahtlilabidatega ühtlane kiht valget Structurat. Struktuurulliga või sakilise/lainelise äärega spaatliga tekitada muster. Oodata pealispinna täielikku kuivamist ja värvida pind valge pestava seinavärviga Akrit 12. Oodata pealispinna täielikku kuivamist. Toonida Akrit 12 soovitud värvitooni. Segada toonitud Akrit 12 sisse Time + et aeglustada värvi kuivamist (järgida toote kasutusjuhendit). Värvida kuivanud pind Time + segatud toonitud Akrit 12 korraga umbes 1m<sup>2</sup> ulatuses. Koheselt hakata värvitud pinnalt värvi osaliselt maha pesema, kasutades puhtas vees märjaks tehtud švammi, pesta kaootiliste ringjate liigutustega. Iga kord tuleb švamm uuesti loputada, nii et pinda puutuks vaid puhas švamm.</li> </ul>
Hooldamine	<p>Pinda võib puhastada pärast 4 nädala möödumist värvimisest, selle aja jooksul pind saavutab oma lõpliku kõvaduse ja kulumiskindluse. Kui pinda on vaja varem puhastada, tuleb seda teha ettevaatlikult, kasutades niisutatud pehmet pesušvammi või –lappi, kuid mitte varem kui 2 ööpäeva möödumisel värvimisest. Pärast 4 nädala möödumist sobib pinda puhastada kasutada pehmet pesukäsna või –lappi, vähest vett ja vajadusel neutraalseid või nõrgalt leeliselisi pesemisvahendeid (pH kuni 9). Värvitud pind ei talu sagedast tugevat pesemist. Mitte kasutada abrasiivseid puhastusvahendeid ega karedaid käsnu või harju. Mitte kasutada orgaanilisi lahusteid sisaldavaid puhastusaineid. Hallituse eemaldamiseks kasutada vahendit Biotol E või Biotol Spray.</p>
Värvus	Valge
Toonimine	Eskarocolor süsteemis (A -baas)
Kulu	1-2 m <sup>2</sup> /L.
Lahusti	Vesi.
Kuivamisaeg	6-24 tundi temperatuuril 20°C ning suhtelisel õhuniiskusel 65%. Madalamal temperatuuril ja suurema õhuniiskuse korral kuivamisaeg pikeneb. Pind saavutab lõpliku kulumiskindluse 3...4 nädala pärast.
Töövahendid	Pahtlilabidas, liimikamm, struktuurullid, pintsel, käsnu, veneetsia kellu
Töövahendite puhastamine	Eemaldada töövahendilt liigne värv ning pesta vee ja seebiga puhtaks kohe peale värvimist.
<b>Lisainfo</b>	
Külmakindlus	Ei ole külmakindel
Säilivusaeg	3 aastat
Hoiustamine	Säilitada ja transportida kindlalt suletud originaalpakendis temperatuuril +5°C kuni +35°C. Hoida külma ja otsese päikese kiirguse eest.
Ohutusnõuded	Toodet ei ole klassifitseeritud ohtlikuks kooskõlas direktiiviga 67/548/EÜ, direktiiviga 1999/45/EÜ ja CLP-määrusega (EÜ) nr 1272/2008. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Ennetava meetmena on soovitatav kasutada tavalisi isikukaitsevahendeid, millel on CE-märgis, vastavalt direktiivile 89/686/EÜ. Ärge sööge ja jooge kasutamise ajal; peske pärast käsi sobiva puhastusvahendiga. Silma sattumisel pesta rohke veega.
Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse	Värvitooteid tuleb alati käsitleda ettevaatlikult. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogudesse, maapinnale. Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Kasutamata toode on täjaväide, kuid ei sobi täjaväetmete hulka ja nõuab erikäitlust, vedelad jäägid tuleb üle anda selle käitlemiseks keskkonnaluba omavale jäätmekäitlejale (jäätmekäitluskood 08 01 12, värvi ja lakijäätmekogumise kohta ei ole nimetatud koondnumbriga 08 01 11). Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti (Jäätmekood 15 01), kuiva toote jäägid olmejäätmete konteinerisse. Teavet jäätmekäitlejate kohta annab kohalik omavalitsus või Keskkonnaamet. Suuremate koguste puhul võtta ühendust Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee
Tihedus	1,3 kg/L.
Pakendid	2,4 L – 8,2 L