



KIILTO GP Seinapahtel

KASUTAMISOBJEKTID	Liimsideainebaasil, M1-emissiooniklassi kuuluv spetsiaalpahtel kipskartongplaatide vuugilintide kinnitamiseks ja plaadivuukide pahteldamiseks siseruumide kuivadel sein- ja laepindadel. Ei sobi keraamiliste plaatide ega plastkatte aluspinnaks. Pahtlit võib kasutada kuni 3 mm paksuse kihina.
ALUSPIND	Aluspind peab olema puhas, tolmuvaba ja kuiv. Uut kihti peale kandes peab allolev kiht olema täielikult kuivanud. Lisaks tuleb pind lihvida enne uue pahtlikihi pealekandmist. Valmis pinna võib värvida või katta tapeediga.
OMADUSED	* vastab pinnamaterjalide emissiooniklassile M1 * mitteveekindel * värv valge * madalaim kasutustemperatuur +10°C
TEHNILISED ANDMED	Tüüp plastdispersioon-lubjakivibaasiline pulber Terasuurus max. 0,2 mm Max. kihipaksus 3 mm
KULU	1 mm kiht/m ² pulbrit kaalub u. 1,2 kg
SEGAMISVAHEKORD	20 kg pulbrit / 7,0-7,5 l vett 2,5 mahuosa pulbrit / 1 mahuosa vett
TÖÖAEG	u. 24 tundi (+18°C). Kui valmissegatud pahtlit soovitakse kasutada järgmisel päeval, tuleb pahtli kuivamise vältimiseks kaanetada nõu.
TÖÖTINGIMUSED	Ruumi ja aluspinna temperatuur +18...20°C Aluspinna niiskus - betoon < 90% RH
KASUTUSJUHEND	Pulber puistatakse aeglaselt, pidevalt segades jahedasse (+18...+20°C) puhtasse vette, kuni moodustub ühtlane mass. Valmis segul lastakse seista u. 15 min., seejärel segatakse veelkord. Vuugilindi kinnitamine: Esmalt kantakse pahtel vuuki ning vuugilint vajutatakse pahtlisse kasutades kitsast teraspahtlilabidat. Seejärel vuuk tasandatakse kandes pahtlit laia teraspahtlilabidaga vuugilindi peale. Kuivanud pahtli pind vajadusel lihvitakse.
KUIVAMISAEG	u. 1 ööpäev (+18°C). Kuivamisega mõjutavad kihipaksus, ruumi temperatuur ning suhteline õhuniiskus.
PAKKIMISVIIS	20 kg
TÖÖ- JA KESKKONNAOHUTUS	Värske segu on leeliseline ning ärritab nahka ja limaskesti. Vältida tarbetut kokkupuudet nahaga. Segamisel ja lihvimisel soovitame kanda respiraatorit. Üksikasjalikud ohutusjuhised on toote ohutuskaardil.
LADUSTAMINE	Suletud koti säilivusaeg kuivas ruumis kuni 1 aasta.

LISAINFO

Toode ei sisalda luuliimi ega zelaatiini.

Ülaltoodud andmed on kontrollitud ja õiged, tuginevad laboratoorse-tele katsetele ja praktilistele kogemustele. Meie ei vastuta kahjude eest, mis on tingitud toote kasutamishendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest.

Tehniline konsultatsioon telefonil 6 031 900.