KIILTO TT

Niiskuskindel seinapahtel

KASUTAMISOBJEKTID	Tsemendibaasil, M1-emisiooniklassi kuuluv aluspahtel ja parandusmass niisketele ja kuivadele seinapindadele sees ja väljas. Sobib näiteks betooni, krohvi, tsementalusel pahtelduse, silikaat- ja põletatud tellise pahteldamiseks. Tasandatud pinna võib plaatida või käsitleda Kiilto hüdroisolatsiooniga. Tasandatud pind sobib ka ületasandamiseks muude Kiilto seinapahtlitega sõltuvalt kasutuskohast.
ALUSPIND	Aluspind peab olema puhas, tolmuvaba ja kuiv. Kuivad pinnad niisutatakse enne pahteldamist. Uut kihti peale kandes peab allolev kiht olema täielikult kuivanud. Lisaks tuleb pind lihvida enne uue pahtlikihi pealekandmist.
OMADUSED	* vastab pinnamaterjalide emissiooniklassile M1 * veekindel seinapahtel * värv hall * madalaim kasutustemperatuur +5°C * välitingimustes soovitatakse tasandatud pind katta * ei soovitata pidevalt vee all olevatele pindadele (näit. basseinid).
TEHNILISED ANDMED	Tüüp plasti-tsemendi-lubjakivibaasiline pulber Terasuurus max. 0,5 mm Max. kihipaksus kohtpahteldus 30 mm, lauspahteldus 5 mm
KULU	1 mm kiht/m^2 pulbrit kaalub u. 1,4 kg
SEGAMISVAHEKORD	20 kg pulbrit / 4,0-4,5 l vett
TÖÖAEG	3 – 4 tundi (+18℃).
TÖÖTINGIMUSED	Ruumi ja aluspinna temperatuur +18...20°C Aluspinna niiskus - betoon < 90% RH
KASUTUSJUHEND	Kiilto TT puistatakse aeglaselt, pidevalt segades jahedasse (+18…+20°C) puhtasse vette, kuni moodustub ühtlane mass. Valmis segul lastakse seista u. 10-15 min., seejärel segatakse veelkord. Pahtel kantakse pinnale käsitsi teraspahtlilabidaga.
KUIVAMISAEG	u. 1 ööpäev (+18℃). Kuivamisaega mõjutavad kihipaksus, ruumi temperatuur ning suhteline õhuniiskus.
PAKKIMISVIIS	20 kg kott
TÖÖ- JA KESKKONNAOHUTUS	Värske segu on leeliseline ning ärritab nahka ja limaskesti. Vältida tarbetut kokkupuudet nahaga. Segamisel ja lihvimisel soovitame kanda respiraatorit. Üksikasjalikud ohutusjuhised on toote ohutuskaardil.
LADUSTAMINE	Suletud koti säilivusaeg kuivas ruumis kuni 12 kuud.

Ülaltoodud andmed on kontrollitud ja õiged, tuginevad laboratoorsetele katsetele ja praktilistele kogemustele. Meie ei vastuta kahjude eest, mis on tingitud toote kasutamisjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest.

Tehniline konsultatsioon telefonil 6 031 900.