

TIXO

Tiksotroopne polükloropreenkontaktliim

KASUTAMISOBJEKTID	Universaalliim käsitööliimimisteks ning plastist ehitusdetailide nagu põrandaliistud, nurgaliistud, trepinurgad ning ülestõstete kinnitamiseks. PVC-katete ja plaatide, korkplaatide, tihendite, laminaadi, spooni, kummi, naha ja ehitusplaatide kinnitamiseks. Ei sobi tugevasti pehmendatud PVC ega polüolefiinplasti liimimiseks.	
ALUSPIND	Aluspind peab olema kuiv, tasane ning tolmu ja rasvavaba.	
OMADUSED	* mittetilkuv * liimimine ei eelda pikaajalist kokkusurumist * niiskuskindel * kõrge temperatuurikindlus u. +70°C	
TEHNILISED ANDMED	Vedeldi Erikaal Tuleohtlikkus Madalaim kasutust°	Kiilto Kontaktliimi vedeldi ca. 0,9 kg/dm ³ tuleohtlik +15°C
KULU	u. 2 m ² /l (mõlemad pinnad)	
LIIMILABIDA HAMMASTUS	sile liimilabidas või pintsel või liimilabidas hammastusega 1×1×1mm	
LAHTIOLEKU AEG	5-30 min.	
TÖÖAEG	1-2 h.	
KASUTUSJUHEND	Liim segada hoolikalt enne kasutamist ning kanda seejärel sileda liimilabidaga või pintsliga ühtlase kihina <u>mõlemale</u> pinnale. Liimil lasta kuivada 5-30 min. sõltuvalt liimimistingimustest. Kui liimikiht näpuga katsudes tundub kuivana suruda pinnad tugevasti kokku. Liimiliide on seejärel valmis, olgugi, et ta tugevus lähipäevade jooksul veel kasvab. Mittestandardtsete tingimuste puhul on soovitatav teha prooviliimimine. Lahtise tule kasutamine liimimise ja kuivamise ajal rangelt keelatud. Liimi kasutamise ja kuivamise ajal tuleb järgida kergeltsüttivate ainete ümberkäimise reegleid.	
LIIMIMISTINGIMUSED	Ruumi, liimi ja kattematerjali temperatuur vähemalt +18°C	

Aluspinna niiskus -puut 8...12%
-betoon max. 3,5% või <85% RH

Ruumis valitsevad tingimused, nagu temperatuur ja niiskus, samuti kasutatav liimikogus, mõjutavad oluliselt lõpptulemust ja liimi kuivamiskiirust. Seetõttu tuleb arvestada konkreetseid tingimusi ja meie poolt antud soovitusi kasutada vaid lähteandmetena.

PAKKIMISVIIS

1/3 L; 1 L; 3 L; 10L

LADUSTAMINE

Ladustamine jahedas, mitte alla +5°C Säilitada tihedalt suletud originaaltaaras toatemperatuuril kuni 12 kuud toote valmistusajast.

Ülaltoodud andmed on kontrollitud ja õiged, tuginevad laboratoorsele katsetele ja praktilistele kogemustele. Meie ei vastuta kahjude eest, mis on tingitud toote kasutamishendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest.

Tehniline konsultatsioon telefonil 6 031 900.