



KIILTO TM DF

Seina kiirkivinev täitemass

KASUTAMISOBJEKTID	Tsemendibaasil kiirkivinev täitemass siseseinapindadele kuivades ja märgades ruumides. Sobib näiteks betooni, krohvi, lubjakivi- ja põletatud tellise tasandamiseks, aukude täiteks ja parandusteks. Valmis pinna võib plaatida või käsitleda Kiilto hüdroisolatsioonimaterjalidega. Pinna võib ka ületasandada muude Kiilto seinapahtlitega sõltuvalt kasutuskohast.	
ALUSPIND	Täidetavad pinnad peavad olema tugevad, puhtad ja tolmuvabad. Nõrgad ja lahtised osad eemaldatakse. Kuivad pinnad niisutatakse enne pahteldamist.	
OMADUSED	<ul style="list-style-type: none">* vastab ehitusmaterjalide M1-emissiooniklassi ja EN 998.1:2010 nõuetele* veekindel seinä täitemass* värv tumehall* mittekahanev* madalaim kasutustemperatuur +5°C* võib üle tasandada või katta hüdroisolatsioonimaterjaliga u.24 h möödudes* ei soovitata pidevalt vee all olevatele pindadele (näit. basseinid).	
TEHNILISED ANDMED	Tüüp	GP (universaaltasandus)(EN 998:1:2010)
	Terasuurus	max. 3 mm
	Max. kihipaksus	kohttasandus 5...70 mm laustasandus 5...20 mm
KULU	1 mm kiht/m ² pulbrit kaalub u. 1,4 kg	
SEGAMISVAHEKORD	20 kg pulbrit / 4,0-4,8 l vett	
TÖÖAEG	20-30 min (+18°C).	
TÖÖTINGIMUSED	Ruumi ja aluspinna temperatuur	+18...20°C
	Aluspinna niiskus	- betoon < 90% RH
	Massi pealekandmisel peab ruumis olema ruumi normaaltemperatuur. Valitsevad töötingimused nagu ruumi, massi ja vee temperatuur, aluspinna iseärasused ja õhuniiskus mõjutavad oluliselt kuivamiskiirust. Seetõttu võib meie poolt antud soovitusi kasutada vaid lähteandmetena.	
KASUTUSJUHEND	Segu puistatakse aeglaselt, pidevalt segades jahedasse (+18...+20°C) puhtasse vette, kuni moodustub ühtlane mass. Valmis segul lastakse seista u. 2-3 min., seejärel segatakse veelkord. Enne täitemassi pealekandmist niisutatakse aluspind veega. Täitemass kantakse niiskele pinnale nt. teraslabidaga. Enne viimast töötlemist teraslabidaga võib pinda kergelt niisutada.	
PAKKIMISVIIS	20 kg kott	
TÖÖ- JA KESKKONNAOHUTUS	Värske segu on leeliseline ning ärritab nahka ja limaskesti. Vältida tarbetut kokkupuudet nahaga. Segamisel ja lihvimisel soovime kanda respiraatorit. Üksikasjalikud ohutusjuhised on toote ohutuskaardil.	
LADUSTAMINE	Suletud koti säilivusaeg kuivas ruumis kuni 6 kuud.	

Ülaloodud andmed on kontrollitud ja õiged, tuginevad laboratorsetele katsetele ja praktilistele kogemustele. Meie ei vastuta kahjude eest, mis on tingitud toote kasutamishendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest.

Tehniline konsultatsioon telefonil 6 031 900.