



KIILTO KL

Kiudtugevdatud seinapahtel

KASUTUSALA	Kiilto KL on tsemendibaasil, kiudtugevdatud tasandus- ja armeerimisseguga kivimaterjalist seinapindadele. Kiilto KL seinapahtlit võib kasutada märgades ruumides hüdroisoleeritavate ja plaaditavate seinapindade tasandamiseks. Viimistlusmaterjaliga kaetult võib pahtlit kasutada välisseintel ja soklitel. Sobib hästi plokkeinte tasandamiseks koos armeerimisvõrguga.	
ALUSPIND	Tasandatavad pinnad peavad olema tugevad, puhtad ja tolmuvabad. Kuivad pinnad niisutatakse enne tasandamist. Uut kihti peale kandes peab eelnev kiht olema kuivanud. Vajadusel tuleb eelnevat kihti enne uue kihi peale kandmist lihvida ja puhastada. Väritingimustes tuleb vältida otsest päikest ja tuuliseid töötingimusi.	
OMADUSED	<ul style="list-style-type: none">- vastab ehitusmaterjalide M1 emissiooniklassi ja EN 998-1:2003 nõuetele- veekindel- värvus hall- madalaim kasutustemperatuur +5°C- ei soovitata pidevalt vee all olevatele pindadele (näit. basseinid).	
TEHNILISED OMADUSED	Tüüp	polümeer-tsemendi-liiva baasil pulber
	Terasuurus	max. 1,5 mm
	Kihipaksus	kohttasandus 3...15 mm, laustasandus 3...10 mm
KULU	1 mm kiht/m ² kuivainet kaalub u. 1,5 kg	
SEGAMISSUHE	4,2-4,8 l vett 20 kg pulbrit	
TÖÖAEG	u. 2-3 tundi (+18°C)	
SOOVITUSLIKUD TÖÖTINGIMUSED	Ruumi ja aluspinna temperatuur	+18...+20°C
	Aluspinna niiskus	- betooni < 90% RH
KASUTUSJUHIS	Kiilto KL segatakse aeglaselt, pidevalt segades jahedasse (+18...+20°C) puhtasse vette, kuni moodustub ühtlane mass. Valmis massil lastakse seista 10-15 minutit, seejärel segatakse veelkord. Kiilto KL kantakse pritsiga või käsitsi tugevasti aluspinnale vajutades. Pritsiga seinale kantud pahtel sirgendatakse näiteks teraslabidaga. Pinna võib lihvida. Armeerimisel kantakse armeerimisvõrk värskelt seinale kantud pahtlikihi sisse ja pind tasandatakse teraslabidaga nii, et võrk on võimalikult hästi kihi keskel. Kui esimene kiht on kuivanud, kantakse peale teine kiht. Kuivades töötingimustes võib pahtlipinna ühtlast kõvenemist soodustada pinnale vett pihustades.	
KUIVAMISAEG	u. 1 - 3 ööpäeva (+18°C). Kõvenemisaega mõjutavad kihipaksus, õhutemperatuur ja õhu suhteline niiskus	

PAKEND

20 kg kott

**TÖÖ- JA
KESKKONNAOHUTUS**

Värske segu on leeliseline ning ärritab nahka ja limaskesti. Vältida tarbetut kokkupuudet nahaga. Segamisel ja lihvimisel soovitame kanda respiraatorit. Üksikasjalikud ohutusjuhised on toote ohutuskaardil.

LADUSTAMINE

Suletud koti säilivusaeg kuivas ruumis kuni 12 kuud tootmiskuupäevast.

Ülaltoodud andmed on kontrollitud ja õiged, tuginevad laboratoorsetele katsetele ja praktilistele kogemustele. Meie ei vastuta kahjude eest, mis on tingitud toote kasutamishendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest.

Tehniline konsultatsioon telefonil 6 031 900.