



# KIILTO OT

## Seinapahtel



<b>KASUTUSALA</b>	Jäme, kiudtugevdatud, tsemendibaasil tasanduspahtel ja parandusmass kuivade ja niiskete ruumide seinapindadele. Sobib kasutamiseks ka välitingimustes. Sobib näiteks betooni, krohvi, tsemendibaasil seinapahtlite, lubjakivi- ja põletatud tellise tasandamiseks, aukude täiteks ja parandusteks. Tasandatud pinna võib värvida või plaatida. Kui soovitakse saada siledamat pinda, võib tasandatud pinna üle pahteldada peeneteralisema Kiilto seinapahtliga või viimistleda teraslabidaga siludes.	
<b>ALUSPIND</b>	Täidetavad pinnad peavad olema tugevad, puhtad ja tolmuvabad. Nõrgad ja lahtised osad eemaldatakse. Kuivad pinnad niisutatakse enne pahteldamist. Uut pahtlikihti peale kandes peab eelnev kiht olema kuivanud. Vajadusel tuleb eelnevat kihti enne uue kihi peale kandmist lihvida.	
<b>OMADUSED</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- vastab ehitusmaterjalide M1 emissiooniklassi nõuetele</li><li>- veekindel</li><li>- värvus hall</li><li>- madalaim kasutustemperatuur +5°C</li><li>- ei soovitata pidevalt vee all olevatele pindadele (näit. basseinid).</li></ul>	
<b>TEKNISET TIEDOT</b>	Tüüp	polümeer-tsemendi-liiva baasil pulber
	Terasuurus	max. 3 mm
	Kihipaksus	5...40 mm, laustasandusel 5...20 mm
<b>KULU</b>	1 mm kiht/ m <sup>2</sup> kuivainet kaalub u. 1,5 kg	
<b>SEGAMISSUHE</b>	4,8 - 5,2 l vett 20 kg tasandussegu	
<b>TÖÖAEG</b>	2 - 3 tundi ( +18°C )	
<b>SOOVITUSLIKUD TÖÖTINGIMUSED</b>	Ruumi ja aluspinna temperatuur	+18...+20°C
	Aluspinna niiskus	- betooni < 90% RH
<b>KASUTUSJUHEND</b>	Kiilto OT segatakse aeglaselt , pidevalt segades jahedasse (+18...+20°C) puhtasse vette, kuni moodustub ühtlane mass. Valmis segul lastakse seista 10-15 minutit, seejärel segatakse veelkord. Pahtlimass kantakse pinnale käsitsi teraslabida abil.	
<b>KUIVAMISAEG</b>	u. 1 - 3 ööpäeva (+18°C). Kõvenemisaega mõjutavad kihipaksus, õhutemperatuur ja õhu suhteline niiskus	
<b>PAKEND</b>	20 kg kott	

**TÖÖ- JA  
KESKKONNAOHUTUS**

Värske segu on leeliseline ning ärritab nahka ja limaskesti. Vältida tarbetut kokkupuudet nahaga. Segamisel ja lihvimisel soovitame kanda respiraatorit. Üksikasjalikud ohutusjuhised on toote ohutuskaardil.

**LADUSTAMINE**

Suletud koti säilivusaeg kuivas ruumis kuni 12 kuud.

Ülaltoodud andmed on kontrollitud ja õiged, tuginevad laboratoorsetele katsetele ja praktilistele kogemustele. Meie ei vastuta kahjude eest, mis on tingitud toote kasutamishendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest.

Tehniline konsultatsioon telefonil 6 031 900.