

TOOTEKIRJELDUS 440

18 11.12.2018

EKORA 7

sisevärv

VÄRVITÜÜP

Matt vesialuseline akrülaatdispersioonvärv sisetöödeks.

Toode kuulub ehitusmaterjalide emissiooniklassi M1.

Tootel on luba kasutada Nordic Ecolabel luigemärki.

KASUTAMINE

Värvi kasutatakse sisesintel ja -lagedel, nt eluruumid ja kontorid.

Lihte pinnale kanda, moodustab ühtlase mati atraktiivse pinna.

EKORA 7 sobib puidule, betoonile, krohvile, tellisele ja erinevatele ehitusplaatpindadele.

TEHNILISED ANDMED**KUIVAINESISALDUS**

Ca 40 mahu%

LENDUVAD ORGAANILISED

EL LOÜ piirnorm (kat A/a): 30 g/l. Toote LOÜ: max 30 g/l

ÜHENDID**(LOÜ)****KULU**Eelnevalt värvitud pinnad: 10-12 m²/lPahteldatud ja puitkiudplaatpinnad: 7-10 m²/lBeton- ja krohvpinnad: 4-7 m²/l

Ca 1,3 g/ml

TIHEDUS**KUIVAMISAEG +23C,****ÕHU SUHTELINE NIISKUS****50%****-tolmukuiv**

½ h

-ülevärvitav

1 h

Kuivamine aeglustub jahedas ja/või niiskes.

LAHUSTI, VAHENDITE PESU

Vesi. Pese töövahendid pesuvahendi ja sooja veega vahetult pärast kasutamist.

LÄIGE

Matt.

VÄRVITOONID

Baasvärvid 1 ja 3. Toonitav sisevärvikaartide järgi.

Off-white T1327 (TC-8168)

PESU- JA KULUMISKINDLUS

Värvitud pinna kulumiskindlus on väga hea.

Värvitud pind on pestav.

Märghõõrdeklass 1 vastavalt EN 13300 (ISO 11998).

Kestab üle 5000 harjamise, SFS 3755.

PAKENDID

Baas 1: 9L, 18 L

Baas 3: 9L, 18 L

OffWhite T1724 (T1327): 18L

NCS 0501G78Y: 18L

OHUTUSTEAVE

Vt. ohutuskaarti

KASUTAMINE

PINNA EELTÖÖTLUS

Puhasta uued pinnad tolmust ja mustusest. Pese varem värvitud pinnad RENSA-SUPERiga. Matista liivapaberiga kõvad ja läikivad pinnad ning eemalda lihvimistolm. Eemalda pinnalt täielikult vanad liim- ja lubivärvikihid. Mittevveekindlate pritspahtellagedekruntimiseks soovitatakse lahustipõhist nakkekruntvärvi FUTURA 3. Ebatasasuste ja konaruste silumiseks kasuta sobivat pahtlit SILORA-sarjast. Kuivanud pahtel lihvitakse siledaks ja eemaldatakse lihvimistolm.

KRUNTIMINE

Värvi betoon-, krohv-, pahteldatud, tellis, kiud-, kips- ja laastplaatpinnad otse EKORA 7-ga või krundi EKORA 3 kruntvärviga. Oksakohtade läbituleku vältimiseks krundi puitpinnad FUTURA 3 nakkekrundiga.

VÄRVIMINE

Krundi teraspinnad FERREX AQUA roostetõrjekrundiga. Enne kasutamist sega korralikult. Vajadusel vedelda veega. Kanna pinnale üks kuni kaks korda pintsliga, rulliga või pihustiga.

VÄRVIMISTINGIMUSED

Värvitav pind peab olema kuiv. Värvimise ja kuivamise ajal peab ümbritseva õhu, pinna ja värvi temperatuur olema üle +5C ning suhteline õhuniiskus alla 80%. Hea ventilatsioon kuivamise ajal kiirendab kuivamisprotsessi.

PÄRAST VÄRVIMIST

Lõplik värvikile moodustumine ja tugevuse saavutamine võtab normaaltingimustes aega u 4 nädalat. Enne seda tuleks värvipinda hooldada ettevaatlikult.

Värvitud pinda puhastatakse neutraalse puhastusvahendiga (pH 6-8). Pesuvahend ja mustus loputatakse maha puhta veega ning pühkides. Kasuta puhastuslappi, pehmet käsna vms. Väldi tugevat harjamist ja abrasiiooni. Järgi puhastusvahendi kasutus- ja lahendusjuhendeid.

LADUSTAMINE

Ei tohi jäätuda.

Tootekirjeldustes esitatud andmed põhinevad laboratoorsetel katsetel ja toodete praktilisel kasutamisel. Kõik esitatud väärtused on suunavad ning olenevad muu hulgas toonist ja läikeastmest. Kuna me ei saa mõjutada värvi kasutus- või tööolusid, vastutame ainult värvi kvaliteedi eest ning tagame, et see vastab Teknose kvaliteedikinnitusele. Me ei vasta kahjude eest, mis tulenevad toote kasutamisest kasutusjuhendi või -otstarbe vastaselt. Meie koduleheküljelt www.teknos.com leiab ajakohased versioonid tootekirjeldustest, ohutusjuhenditest ja süsteemikirjeldustest.
