




Veranda Primer Aqua

Kruntvärv puitpindadele

- ✓ Matt
- ✓ Innovaatiline vesilahustuv alküüdvärv
- ✓ Hea nake aluspinnaga
- ✓ Kaitseb puitu ilmastikumõjude eest



Kirjeldus	
Omadused	Vesilahustuv alküüdvärv puitpindade kruntimiseks ja värvimiseks välistöödel. ✓ Kätkeb endas parimaid alküüdi- ja vesialuselise värvi omadusi. ✓ Hea nake aluspinnaga. ✓ Kiiresti kuivav. ✓ Moodustab valge mati pinnakatte. ✓ Vähendab kattevärvi kulu ja parandab kattevärvi naket aluspinnaga. ✓ Kaitseb pinda lõhenemise, hallituse ja sinavuse eest. ✓ Kaitse pinda ebasoodsate ilmastikutingimuste, niiskuse ja hallituse eest. EL-s LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtus alaliik g 30 g/L. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis tootes on <30 g/L. Läikeaste: • matt (u. 10) vastavalt ISO 2813.
Kasutusala	Puitpindade kruntimiseks enne vesidispersioon-, alküüd- ja õlivärvidega värvimiseks välistöödel (puitfassaadid, voodrilauad jm). Sobib aedade, puukuuride jt. abihoonete värvimiseks.
Värvitavad pinnad	Uued või varem värvitud puitpinnad. Sobib nii seatud kui hõõveldatud puitpindade värvimiseks.
Kvaliteedi standardid	✓ ISO 2813 – läikeastme määramis meetodid ✓ LOÜ (lenduvad orgaanilised ühendid) – sisaldused on vastavuses EL direktiiviga 2004/42/EÜ ✓ toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001 standardile vastava kvaliteedijuhtimise süsteemiga
Tehnilised omadused	
Pinna ettevalmistus	Puidu niiskus ei tohi ületada 20%. Viimistlustööde tegemise temperatuur peab olema üle +5°C ja suhteline õhuniiskus alla 80%. Töödeldav pind hoolikalt puhastada mustusest, rasvast ja tolmust. Puidu pinnal ei tohi olla hallitusest tingitud kahjustusi. Sinavuse või hallitusega kaetud pinnad töödelda vahendiga Wood Cleaner või Biotol E (järgida toodete kasutusjuhendit). Varem värvitud pinnad tuleb puhastada lahtisest, kooruvast värvist (kaabitsa, tugevate harjastega harjaga, ehitusfööni või värvieemaldusvahendiga OPS 10). Vanad mädanenud puitdetailid asendada uutega. Uus värvitav pind või puhta puiduni puhastatud vana pind immutada puidukonservandiga Biostop Aqua. Oksakohtad puhastada vaigust. Puitelementide kinnitamiseks on soovitatav kasutada tsingitud kinnitustetaille. Katteta metalldetailid (naelapead, klambrid) tuleb eelnevalt töödelda korrosioonivastase krundiga. Värvimistööd tuleb ajastada nii, et töödeldud pind jõuaks enne õhtuse kaste tekkimist ära kuivada. Tööd ei ole soovitatav teostada kuuma ilmaga, otseses päikesepaistes, liiga külma ilmaga, vihmaga, uduga. Põõrake tähelepanu konstruktiivsetele puidukaitse meetoditele – hea drenaaž, ventilatsioon, seinte ja

	katuse hüdroisolatsioon.
Värvimine	Enne kasutamist värvi hoolikalt segada. Ühtlase väritooni tagamiseks on soovitatav värvid segada kokku ühte anumasse. Värvida 1 kiht pintsli, rulli või õhuvaba pihustiga temperatuuril üle +5°C ja suhtelise õhuniiskusel alla 80%. Vajadusel võib värvi vedeldada veega kuni 10% värvi mahust. Kanda pinnale ühtlase kihina servast servani piki puidukiudu. Eriti hoolikalt kruntida puidu otsapinnad. Värvimise ajal vältida kõrget ja liiga madalat temperatuuri, tugevat tuult, vihma, udu, kastet. Kruntvärvi täieliku kuivamise järel värvida pind kattevärviga Kantri või Veranda 1-2 kihis. Suured pinnad on soovitatav värvida katkestusteta jälgides et ei jääks katmata kohti
Hooldamine	Värvitud pinna puhastamiseks kasutada vett või vajadusel neutraalseid või nõrgalt leeliseli pesemisvahendeid (pH 6..8). Hallituse eemaldamiseks kasutada vahendit Biotol E või Biotol Spray.
Värvus	Valge.
Toonimine	Eskarocolor süsteemis (baas A).
Kulu	Saetud laual 6-8m²/L, hõõveldatud laual 8-10 m²/L
Lahusti	Vesi
Kuivamisaeg	Ülevärvimiseks - mitte vähem kui 12 tundi, temperatuuril 20°C ning suhtelisel õhuniiskusel 80%. Madalamal temperatuuril ja suurema õhuniiskuse korral kuivamisaeg pikeneb.
Töövahendid	Pintsel, rull, pihusti (ava diameeter 0,015...0,018tolli)
Töövahendite puhastamine	Vesi
Lisainfo	
Külmakindlus	Ei ole külmakindel
Säilivusaeg	2 aastat
Hoiustamine	Säilitada kindlalt suletud originaalpakendis temperatuuril +5°C kuni +30°C. Hoida külma ja otsese päikese kiirguse eest varjatud kohas.
Ohutusnõuded	 Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. Sisaldab koobalt-bis(2-etüülheksanoat), 4,5-dikloro-2-oktül-2H-isotiasool-3-ooni. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Mahavoolanud toode kokku koguda. Ennetava meetmena on soovitatav kasutada tavalisi isikukaitsevahendeid, millel on CE-märkis, vastavalt direktiivile 89/686/EÜ. Tulekahju korral on soovitatav kasutada polüvalentset pulberkustutit (ABC-pulber). Kustutamisel pole soovitatav kasutada kraanivett.
Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse	Värvitooteid tuleb alati käsitleda ettevaatlikult. Mitte valada kanalisatsiooni. Vältida sattumist keskkonda. Mahavoolanud toode kokku koguda. Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Vedelad jäägid tuleb üle anda ohtlike jäätmete kogumispunkti (Orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavad värvi- ja lakijäätmed 08 01 11). Teavet kogumispunktide kohta annab kohalik omavalitsus või Keskkonnaamet. Kuivanud jäägid võib suunata olmejäätmete konteinerisse. Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti (Jäätmekäitluskood 15 01). Enne ringlusse suunamist tuleb tagastatav taara korralikult puhastada, kood 15 01. Suuremate koguste puhul võtta ühendust Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee
Tihedus	1,28 kg/L.
Pakendid	0,9 L – 2,7 L – 9 L