

---

**TOOTEKIRJELDUS 1058**

4 11.06.2013

## **SILORA LW**

**KERGAHAETEL MÄRGRUUMIDESSE**

---

**TOOTE TÛÛP  
KASUTAMINE**

Kasutusvalmis vesialuseline kergpahtel mÄrgruumidesse. Kasutatakse vuugi- ja lauspahtelduseks seintel ja lagedel mÄrgades ruumides. Aluspindadeks sobivad kips- ja kiudplaadid, betoon, kergbetoon, krohv jne. Sobib plaatmaterjalide ühenduskohtade pahteldamiseks.

**ERIOMADUSED**

SILORA LW on heade nakke- ja täiteomadustega. Pahtel sisaldab pikaajalise toimega hallitusevastaseid aineid.

**HEAKSKIIDUD**

Toode kuulub ehitusmaterjalide emissiooniklassi M1. Toode omab CE-mÄrgist. Lisainfo: CE-mÄrgis.

---

**TEHNILISED ANDMED**

**KUIVAINESISALDUS**

Ca 61 massi%

**KIHI PAKSUS**

0-4 mm

**LENDUVAD ORGAANILISED**

Tootele ei laiene EL LOÜ-direktiiv.

**ÛHENDID**

**(LOÛ)**

**PRAKTILINE KULU**

Lauspahteldamisel 1l/m<sup>2</sup> 1 mm kihi puhul. Osalisel ja vuugipahteldusel (2 kihti kipsplaadil) ca 0,3 l/m<sup>2</sup>.

**TIHEDUS**

1.0 g/ml

**TERA SUURUS**

max 0,2 mm

**KUIVAMISAEG +23C,**

2-3 h/mm sõltuvalt kihi paksusest.

**ÕHU SUHTELINE NIISKUS**

50%

**TÕÕVAHENDITE PESU**

Vesi.


**VÄRVITONID**

Sinakashall.

**PAKENDID**

0,5L; 3L; 10L

---

<b>KASUTAMINE</b>					
<b>PINNA EELTÖÖTLUS</b>	Puhasta pinnad mustusest ja tolmust. Pese eelnevalt värvitud pinnad RENZA maalripesuaiinega ja loputa korralikult puhta veega. Matista kõvad ja läikivad pinnad liivapaberiga ning eemalda seejärel lihvimistolm. Poorsed pinnad ja töötlemata puit tuleb enne pahteldamist kruntida.				
<b>PAHTELDAMINE</b>	Kana pinnale pahtlilabidaga. Kihtide arv sõltub pinna karedusest. Kuivanud pahtlipinda võib värvida või tapeetida. Enne tapeetimist tuleb pinnad nakke saavutamiseks kruntida. Kasuta lihvimisel silma- ja näokaitset.				
<b>PAHTELDUSTINGIMUSED</b>	Pind peab olema kuiv. Õhu, pinna ja pahtli temperatuur peab pahteldamise ja kuivamise ajal olema üle +5C ning suhteline õhuniiskus alla 80%.				
<b>LADUSTAMINE</b>	Ladustada jahedas. Ei tohi jäätuda. Säilivusaeg avamata pakendis 1 aasta.				
<b>CE-MÄRGIS</b>	<div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;"> <p>Teknos OY Takkatie 3, P.O. Box 107 00371 Helsinki, Finland 13</p> <p>EN 15824 Krohvipindade viimistlusmaterjalid. Sisetöödeks. Käsitsi pealekantav.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Nake</td> <td>&gt;0,35 MPa</td> </tr> <tr> <td>Tulepüsivus</td> <td>B-s1, d0</td> </tr> </table> </div>	Nake	>0,35 MPa	Tulepüsivus	B-s1, d0
Nake	>0,35 MPa				
Tulepüsivus	B-s1, d0				

Tootekirjeldustes esitatud andmed põhinevad laboratoorsetel katsetel ja toodete praktilisel kasutamisel. Kõik esitatud väärtused on suunavad ning olenevad muu hulgas toonist ja läikeastmest. Kuna me ei saa mõjutada värvi kasutus- või tööolusid, vastutame ainult värvi kvaliteedi eest ning tagame, et see vastab Teknosa kvaliteedikinnitusel. Me ei vasta kahjude eest, mis tulenevad toote kasutamisest kasutusjuhendi või -otstarbe vastaselt. Meie koduleheküljelt [www.teknos.com](http://www.teknos.com) leiab ajakohased versioonid tootekirjeldustest, ohutusjuhenditest ja süsteemikirjeldustest.