



KIILTO KERAPID

Kiirkivinev remontplaatimissegu

| | |
|--------------------------|--|
| KASUTUSKOHAD | Eriti kiiresti kõvenev plaatimissegu kahhel-, ja klinkerplaatide, looduskivi ja kergbetooni kinnitamiseks plast-, värvitud, kahhel-, klinker- ja tavalistele kivipindadele ning Kiilto hüdroisolatsiooni või niiskustõkkega käsitletud pindadele, nagu nt. kipsplaat. Sobib kasutamiseks sise- ja välitingimuses. |
| ALUSPIND | Plaaditavad aluspinnad peavad olema puhtad ja tolmuvabad. Kuivad ja imavad pinnad tuleb niisutada (mitte plaatpindu). Vesialusel pahtlid tuleb eemaldada. Põrandaküte tuleb välja lülitada ööpäev enne plaatimist. Plast-, värvitud-, kahhel- ja klinkerpindu plaatides tuleb jälgida, et * et pind on plaatimiseks piisavalt tugev * pinnakattematerjal on tugevalt kinni aluspinnal * vaha, rasv ja mustus pestakse plaaditavalt aluspinnalt leeliselise pesuainega ja pind loputatakse korralikult. Kui pind on kuivanud, siis vajadusel see karestatakse liivapaberiga ja eemaldatakse lihvimistolm |
| OMADUSED | * mittevalguv * plaaditud pinda võib koormata normaalse toatemperatuuri puhul 2 tunni möödudes plaatimisest (imav aluspind) või 4 tunni möödumisel (mitteimav aluspind) * külma- ja veekindel * ka plaat plaadile ja PVC-pindadele * sobib aluspinna väikeste ebatasasuste parandamiseks enne plaatimist * ei soovitata pindadele, mis on pidevalt vee all (näit. basseinid) |
| TEHNILISED ANDMED | Sideaine plasti-spetsiaaltsemendi-kvartsibaasiline pulber Terasuurus max. 0,5 mm |
| KULU | ca. 3 kg/m ² kasutades normaalse hammastusega segukammi (hamba mõõtmed: laius 6 mm, vahe 6 mm, kõrgus 9 mm) ca. 2 kg/m ² kasutades mosaiik-segukammi (hamba mõõtmed: laius 6 mm, vahe 6 mm, kõrgus 4 mm) |
| SEGAMISVAHEKORD | 15 kg pulbrit / 3,4 l vett |
| LAHTIOLEKUAEG | u.10 min |
| TÖÖAEG | Kasutusaeg vee lisamisest u. 45 minutit (mass +18°C). |
| TÖÖTINGIMUSED | Ruumi ja aluspinna temperatuur +18...20°C Aluspinna niiskus - betoon < 90% RH |

Plaatimisel peab aluspinna, segu ja plaatide temperatuur olema üle +10°C.

KASUTUSJUHEND

Pulber puistatakse aeglaselt, pidevalt segades jahedasse (+18...+20°C) puhtasse vette, kuni moodustub ühtlane mass. Segu kantakse plaaditavale pinnale ja kammitakse segukammiga lahti alale, mis jõutakse plaatida 10 min. jooksul. Plaadid paigaldatakse värsketele segule ja koputatakse kinni, nende asendit on võimalik muuta 10 min. jooksul. Piisava nakkumise tagamiseks peab eemaldatud plaadi tagakülg olema peaaegu täielikult seguga kaetud (kahhelaadid 70% ja klinkerplaadid 100%). Seetõttu tuleb segukammi hammastuse valimisel alati lähtuda kinnitavate plaatide mõõtmetest ja tagakülje mustrist. Segujäägid eemaldatakse värskelt vee ja niiske lapiga. Kuivanud segu saab eemaldada vaid mehaaniliselt. Segu kõvenemisaeg on sõltuvalt temperatuurist 2 – 4 tundi. Vuukimist Kiilto Vuugitaidisega võib alustada 2 –4 tunni möödudes plaatide kinnitamisest, mitteimavatel aluspindadel aga u. 5 tunni möödudes. Elementide ja plaatseinte nurgad, sein- ja põrandaplaatide vahelised vuugid ning muud nihkevuugid vuugitakse elastse Kiilto Sanitaarsilikooniga.

PAKEND

5 kg plastnõu, 15 kg paberkott

LADUSTAMINE

Suletud koti säilivusaeg kuivas ruumis kuni 6 kuud.

TÖÖOHUTUS

Värsket segu on leeliseline ning ärritab nahka ja limaskesti. Vältida tarbetut kokkupuudet nahaga. Segamisel soovitame kasutada respiraatorit.

Ülaltoodud andmed on kontrollitud ja õiged, tuginevad laboratoorsetele katsetele ja praktilistele kogemustele. Meie ei vastuta kahjude eest, mis on tingitud toote kasutamise juhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest.

Tehniline konsultatsioon telefonil 6 031 900.