

KESTOPREN

Kontaktliim

KASUTAMISOBJEKTID	Plastdetailide nagu põrandaliistud, nurgaliistud, trepinurgad, ülestõsted kinnitamiseks. PVC-katete ja plaatide, linoleumi, korkplaatide, tihendite, laminaadi, spooni, kummi, naha ja ehitusplaatide kinnitamiseks. Ei sobi tugevasti pehmendatud PVC ega polüolefiinplasti liimimiseks.	
ALUSPIND	Aluspind peab olema kuiv, tasane ning tolmu ja rasvavaba. Ebatasased põrandad tasandada Kiilto tasandusseguga. Puit- ja puitlaastplaatpõranda vuugid pahteldada.	
OMADUSED	* liimimine ei nõua pikaajalist kokkusurumist * niiskuskindel * kõrge temperatuurikindlus +70°C	
TEHNILISED ANDMED	Vedeldi Erikaal Tuleohtlikkus Madalaim kasutust°	Kiilto Kontaktliimi vedeldi ca. 0,85 kg/dm ³ tuleohtlik +15°C
KULU	u. 2 m ² /l (mõlemad pinnad)	
LIIMILABIDA HAMMASTUS	Sile liimilabidas või pintsel	
LAHTIOLEKU AEG	15-45 min.	
TÖÖAEG	1-1,5 h.	
KASUTUSJUHEND	Liim kanda seejärel sileda liimilabidaga või pintsliga ühtlase kihina <u>mõlemale</u> pinnale. Liimil lasta kuivada 15-45 min. sõltuvalt liimimistingimustest. Kui liimikiht näpuga katsudes tundub kuivana suruda pinnad tugevasti kokku. Liimiliide on seejärel valmis, olgugi, et ta tugevus lähipäevade jooksul veel kasvab. Mittestandardsete tingimuste puhul on soovitatav teha prooviliimimine. Lahtise tule kasutamine liimi kasutamise ja kuivamise ajal rangelt keelatud. Liimi kasutamise ja kuivamise ajal tuleb järgida kergeltsüttivate ainetega ümberkäimise reegleid.	
LIIMIMISTINGIMUSED	Ruumi, liimi ja materjali temperatuur Aluspinna niiskus	vähemalt +15 °C -puit 8...12% -betoon max. 3,5% või <85% RH

Ruumis valitsevad tingimused, nagu temperatuur ja niiskus, samuti kasutatav liimikogus, mõjutavad oluliselt lõpptulemust ja liimi kuivamiskiirust. Seetõttu tuleb arvestada konkreetseid tingimusi ja meie poolt antud soovitusi kasutada vaid lähteandmetena.

PAKKIMISVIIS

1/3 L; 1 L; 3 L; 10 L

TÖÖ- JA KESKONNAOHUTUS

Toode sisaldab kergestilenduvaid süttivaid vedeldeid. Ventileeri tööruumi hoolikalt. Väldi värske toote sattumist nahale. Väldi kokkupuudet lahtise tulega, kuumade või staatilist elektrit tekitavate esemetega. Sulge pakend kohe peale kasutamist. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Toodet ei või valada kanalisatsiooni. Väikese koguse toodet võib lasta kuivada. Kuivanud toote võib toimetada prügmäele. Suured värske toote jäägid viia ohtlike ainete kogumispunkti.

LADUSTAMINE

Säilitada tihedalt suletud originaaltaaras temperatuuril mitte alla +5°C. Tagatud säilimisaeg - 3 aastat toote valmistusajast. Peale pikaajalist ladustamist tuleks liimi enne tarvitamist hoolikalt segada.

Ülaltoodud andmed on kontrollitud ja õiged, tuginevad laboratoorsele katsetele ja praktilistele kogemustele. Meie ei vastuta kahjude eest, mis on tingitud toote kasutamishendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest.

Tehniline konsultatsioon telefonil 6 031 900.