

# START PRIMER

## Nakkedispersioon

**KASUTAMISOBJEKTID** Vesialusel nakkedispersioon siseruumide imavatele ja mitte-imavatele pindadele enne tasandamist.

Sobib näiteks:

- Batoon- ja tsemendibaasiline tasandussegu (vedeldada: 1 osa krunti / 4 osa vett)
- Põrandad, kus leidub vana liimi jääke, nagu kunstvaik- ja bituumenliim (kontsentraat)
- Aluspinnad, mis ei talu niiskust, näit. kips- või puitpinnad (kontsentraat)
- Plaatpinnad, näit puitlaastplaat, kipsplaat jne. (kontsentraat)
- Mitteimavad pinnad, näit värv ja klinker (kontsentraat).

**OMADUSED**

- \* kuivab kiiresti (u. 2 tundi)
- \* hea niiskusekindlus
- \* tagab hea kontakti aluspinna ja tasandussegu vahel
- \* tsemendi leeliselisus ei vähenda nakkedispersiooni toimet
- \* ei sobi segu lisandiks
- \* täidab M1- emissiooniklassi nõuded

**TEHNILISED ANDMED**

Vedeldi	vesi
Erikaal	1,0 kg/dm <sup>3</sup>
Värvus	roosa
Tuleohtlikkus	mitte tuleohtlik
Temperatuurikindlus	jäätub
Madalaim kasutust <sup>o</sup>	+10°C

**KULU**

Start vedeldatuna: Start 1 l + vesi 4 l = ca 30 m<sup>2</sup>.

Start kontsentraat / mitteimav aluspind: Start 1 l = ca 10 m<sup>2</sup>.

**TÖÖTINGIMUSED**

Ruumi ja aluspinna temperatuur +18...20°C

Aluspinna niiskus - puit 8...12 %  
- betoon < 90% RH või alla 4 kaalu-%

Ruumis valitsevad tingimused, nagu temperatuur ja niiskus, aluspinna kvaliteet, mõjutavad oluliselt kuivamisega. Seetõttu tuleb arvestada konkreetseid tingimusi ja meie poolt antud soovitusi kasutada vaid lähteandmetena.

**KASUTUSJUHEND**

Aluspinnalt eemaldatakse tsemendiliim, tolm ja rasv. Vajaduse korral põrand lihvitakse. Start kantakse pinnale õhukese ühtlase kihina näiteks pehme viltlabida või harjaga. Ära jäta pinnale nakkedispersiooni loike. Batoon ja tasandussegupinnad võib tasandada kohe niiske nakkedispersiooni peale, plaataluspinde,

mitteimavate pindade ja vanu liimijääke sisaldavate aluspindade puhul lastakse krundil kuivada u 2 tundi enne tasandamist. Põrand tuleb tasandada mitte hiljem kui ööpäeva möödudes kruntimisest. TÄHELEPANU! Aluspinnale liimitavad parketid ja põrandaküttega pinnad: Betoonpõrandalt tuleb täielikult maha lihvida tsemendiliim ning muud nakkumist raskendavad ained, näiteks vanad liimijäägid. Krunditakse vaid tasandatavad piirkonnad (lipp-parketi aluspinda ei tohi kruntida ega tasandada). Plaaditud aluspinna puhul liimitakse parkett otse plaadile (ei kruntimist, ei tasandamist).

#### PAKKIMISVIIS

1 L; 3 L; 10 L

#### TÖÖ- JA KESKKONNAOHUTUS

Välidi toote tarbetut kokkupuudet ihuga.  
Toote hävitamisjuhised on toote etiketil. Üksikasjalikud ohutusnõuded leiad toote turvalisuse kaardilt.

#### LADUSTAMINE

**HOIDA KÜLMA EEST ! MITTE TULEOHTLIK!** Säilitada tihedalt suletud originaalpaigas temperatuuril mitte alla +1°C. Tagatud säilimisaeg - kolm aastat toote valmistusajast. Enne tarvitamist hoolikalt segada.

Ülaltoodud andmed on kontrollitud ja õiged, tuginevad laboratoorsele katsetele ja praktilistele kogemustele. Meie ei vastuta kahjude eest, mis on tingitud toote kasutamise juhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest.

Tehniline konsultatsioon telefonil 6 031 900 või e-posti aadressil [kiilto@kiilto.ee](mailto:kiilto@kiilto.ee).