

MASTER FLIS SEINALIIM

KASUTAMISOBJEKTID	Kasutusvalmis seinaliim mahupüsivate fliistapeetide kinnitamiseks poorsetele või värvitud aluspindadele. Sobib käsitsi või masinaga pealekandmiseks. Sobib ka paber- ja paberpõhjaliste tapeetide liimimiseks eelvettimismeetodil. Ei sobi täisplastmaterjalide kinnitamiseks ega plastaluspindadele.		
ALUSPIND	Aluspind peab olema kuiv, tasane, jäik ning puhas. Vana lahtine tapeet ja värv eemaldatakse, samuti vanade vinüültapeetide plastpind. Ebatasasused pahteldatakse ja lihvitakse. Eriti poorsed aluspinnad kruntida vahekorras 1:1 veega vedeldatud Mastar Flis liimiga. Värvitud pinnad pestakse leeliselise pesuainega ning loputatakse hoolikalt.		
OMADUSED	<ul style="list-style-type: none">* värvitu liimivuuk* valmis kliister, pole vaja oodata segunemist ega teki klimpe* poorsetele või eelnevalt töödeldud värvitud pindadele* head rullimis- ja pealekandmisomadused* ainult kuivadesse ruumidesse* hea algnakkuvus* pikk tööaeg		
TEHNILISED ANDMED	Sideaine	PVAc dispersioon ja rafineeritud tärklis	
	Vedeldi	vesi	
	Erikaal	ca. 1,05 kg/l	
	Tuleohtlikkus		mitte tuleohtlik
	Temperatuurikindlus		jäätab
	Madalaim kasutust°		+15°C
KULU	5-6 m ² /l fliistapeedil 3-5 m ² /l paberpõhjalisel tapeedil vettimismeetodil		
TÖÖVAHEND	Värvirull, pintsel või kliisterdamismasin.		
LIIMIMISTINGIMUSED	Ruumi, liimi ja tapeedi temperatuur	+18...20°C	
	Aluspinna niiskus	-puit	8...12%
		-betoon	<85% RH

Liimimisel peab ruumis valitsema ruumile omane temperatuur. Nii liim kui tapeet peavad saavutama selle temperatuuri.

Ruumi, liimi ja tapeedi temperatuur, aluspinna kvaliteet, niiskus ning kasutatav liimikogus, mõjutavad oluliselt lõpptulemust ja liimi kuivamiskiirust. Seetõttu tuleb arvestada konkreetseid tingimusi ja meie poolt antud soovitusi kasutada vaid lähteandmetena.

KASUTUSJUHEND

Kanna liim näiteks värvirulliga ühtlaselt seinale või tapeetimismasinaga tapeedi tagusele. Paanid paigaldatakse nn.märgliimimise meetodil küljeservad vastakuti. Jäta alati paani üla- ja alaserva lõikamisvaru. Hõõru paan kinni tapeediharja või sileda labidaga, liikudes keskelt äärte poole nii, et õhumullid tulevad välja. Eemalda paanidevahelistest vuukidest välja pressinud liim kohe niiske käsna või lapiga. Hoolitse, et tapetseeritud ruume ventileeritakse korralikult. Järgi tapeedivalmistaja paigaldusjuhiseid.

PAKKIMISVIIS

5 l plastnõu

TÖÖ – KESKKONNAOHUTUS

Välgi toote kokkupuudet nahaga. Töövahendite pesuvee võib valada kanalisatsiooni. Toored tootejäägid kuivatatakse, kuivanud toote võib viia prügimäele. Lisainformatsioon ohutuskaardil.

LADUSTAMINE

Säilitada tihedalt suletud originaaltaaras jahedas, temperatuuril mitte alla +1°C. Peale pikaajalist ladustamist tuleks liimi enne tarvitamist hoolikalt segada. Avatud nõu puhul tuleb liim ära tarvitada u. 1 kuu jooksul.

Ülaltoodud andmed on kontrollitud ja õiged, tuginevad laboratoorsele katsetele ja praktilistele kogemustele. Meie ei vastuta kahjude eest, mis on tingitud toote kasutamishandri eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest.

Tehniline konsultatsioon telefonil 6031 900.