



# KIILTO J

## Vuugilindipahtel



**KASUTAMISOBJEKTID** Plastsideaine baasil eriti peeneteraline valmispahtel kuivadele sein- ja laepindadele siseruumides. Mõeldud eelkõige kipskartongplaatide vuugilindide kinnitamiseks nii käsitsi kui masinaga.

**ALUSPIND** Tasandataavad pinnad peavad olema puhtad, kuivad ja tolmuvabad. Uut kihti peale kandes peab allolev kiht olema täielikult kuivanud. Lisaks tuleb pind lihvida enne uue pahtlikihi pealekandmist. Valmis pinna võib värvida või katta tapeediga.

**OMADUSED**

- vastab pinnakattematerjalide M1-emissiooniklassile
- mitteveekindel
- värvus helehall
- madalaim kasutustemperatuur +10°C

**TEHNILISED ANDMED**

Vedeldi	vesi
Erikaal	1,6
Tüüp	polümeerdispersioon-lubjakivibaasiline pahtel
Tera suurus	max. 0,2 mm
Max. kihipaksus	2 mm

**SOOVITATAVAD TÖÖTINGIMUSED** Ruumi normaaltemperatuur.

**KASUTUSJUHI** Kiilto J on kasutusvalmis mass. Peale pikaajalist ladustamist tuleb pahtlit enne kasutamist segada. Vajadusel võib toodet lahjendada veega.

Vuugilindi kinnitamine: Esmalt kanstakse pahtel vuuki ning vuugilint vajutatakse pahtlisse kasutades kitsast teraspahtlilabidat. Seejäral vuuk tasandatakse kandes pahtlit laia teraspahtlilabidaga vuugilindi peale. Kuivanud pahtli pind lihvitakse vajadusel. Kui kipskartongplaadi äär ei ole õhem, kantakse pahtlit piisavalt laialt ka vuugist väljapoole, et vuugikoht jääks märkamatuks.

Kipskartongplaatide vuugilindi kinnituse võib teha ka masinaga.

Jälgida ka kipskartongplaatide tootja juhiseid.

**KUIVAMIS/- JA KÖVENEMISEG** u. 1 ööpäev (+18°C). Kövenemisaega mõjutavad kihip aksus, õhutemperatuur ja suhteline õhuniiskus

**PAKEND** 3 ja 10 L plastnõud

**TÖÖ- JA KESKKONNAOHUTUS** Vältidatarbetut kokkupuudet nahaga. Lihvimisel soovitame kanda respiraatorit. Toote hävitamisjuhiseid on toote etiketil. Üksikasjalikud ohutusjuhised on toote ohutuskardil.

**LADUSTAMINE** Säilitada kuivas, jahedas ruumis temp. mitte alla +1°C tihedalt suletud originaalpakenduses. Tagatud säilimisaeg 1 aasta.

Ülaltoodud andmed on kontrollitud ja õiged, tuginevad laboratoorsetele katsetele ja praktilistele kogemustele. Me ei vastuta kahjude eest, mis on tingitud kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest.

Tehniline konsultatsioon telefonil 6 031 900.