



KIILTO

SANEERAUSLAASTI

Mittevalguv remontplaadisegu

KASUTUSALA

Mittevalguv remonplaadiesegu kahhel-, klinkerplaatide, mitteniiskuskartliku kergbetooni ja kivi kinnitamiseks plast-, värvitud-, kahhel-, klinker ja tavalistele kivipindadele ning Kiilto hüdroisolatsioonimastiksile või Kiilto niiskustõkkega käsitletud pindadele, nagu näiteks kipsplaat. Plaatimistööd saab sooritada ilma vuuginööri. Sobib kasutamiseks nii sise- kui ka välistingimustes. Ei sobi kasutamiseks pindadel, mis on pidevalt vee all (nt. basseinid).

ALUSPIND

Plaaditavad aluspinnad peavad olema puhtad ja tolmuvabad. Vesialusel pahtlid tuleb eemaldada. Kuivad ja imavad pinnad tuleb niisutada (mitte plaatpindu). Põrandaküte tuleb välja lülitada ööpäev enne plaatimist. Plast-, värvitud-, kahhel- ja klinkerpindu plaatides tuleb jälgida, et:

- pind on plaatimiseks piisavalt tugev
- pinnakattematerjal on tugevalt kinni aluspinnal
- vaha, rasv ja mustus pestakse plaaditavalt aluspinnalt leeliselise pesuainega ja pind loputatakse korralikult. Kui pind on kuivanud siis vajadusel see karestatakse liivapaberiga ja eemaldatakse lihvimistolm.

OMADUSED

- vastab ehitusmaterjalide M1 -emissiooniklassi nõuetele
- EN 12004-standardijärgne klassifikatsioon C2TES1.
- Kiilto Fixbinder vahendi juhistekohasel lisamisel abil saab suurendada toote elastsust (CE-märk C2ES2).
- mittevalguv
- pikk tööaeg
- niiskuskindel
- külmakindel
- sobib ja plaat plaadile ja plastpindadele plaatimiseks
- sobib aluspinna väikeste ebatasasuste parandamiseks enne plaatimist
- mitmete millimeetrite paksuste ebatasasuste parandamiseks sobivad kõige paremini Kiilto sein- ja põrandatasandussegud
- ei sobi kasutamiseks pindadel, mis on pidevalt vee all (nt. basseinid)

SOOVITATAVAD TÖÖ- TINGIMUSED

Ruumi ja aluspinna temperatuur +18 ... +20 °C
Aluspinna niiskus - betooni < 90% RH
Plaatimisel peab aluspinna, segu ja plaatide temperatuur olema üle +5 °C

KASUTUSJUHEND

Pulber puistatakse aeglaselt, pidevalt segades jahedasse (+18...+20°C) puhtasse vette, kuni moodustub ühtlane mass. Valmis segul lastakse seista u. 15 - 20 min., seejärel segatakse mass veelkord kergelt. Segu kantakse plaaditavale pinnale samaaegselt tugevalt surudes ja kammitakse segukammiga lahti alale, mis jõutakse plaatida 10-15 min. jooksul. Plaadid surutakse värsketele segule ja koputatakse kohe kinni, nende asendit on võimalik muuta 15 min. jooksul. Piisava nakkumise tagamiseks peab eemaldatud plaadi tagakülg olema peaaegu täielikult seguga kaetud (kahhelplaadid 70% ja klinkerplaadid 100%). Seetõttu tuleb segukammi hammastuse valimisel alati lähtuda kinnitatavate plaatide mõõtmetest ja tagakülje mustrist. Segujäägid eemaldatakse värskelt vee ja niiske lapiga. Kuivanud segu saab eemaldada vaid mehaaniliselt. Pind on kergelt koormust taluv ning vuukimiseks valmis 1 ööpäeva möödudes plaatide kinnitamisest, mitteimavatel aluspindadel aga 2 ööpäeva möödudes. Lõplik tugevus saavutatakse nädala pärast. Kuivamisega pikeneb madala temperatuuri ja kõrge õhuniiskuse toime.

Elementide ja ehitusplaatidest seinte nurgad, sein- ja põrandaplaatide vahelised vuugid ning muud nihkevuugid vuugitakse elastse Kiilto Sanitaarsilikooniga.

TEHNILISED ANDMED

Tüüp	plast-tsement-kvartsibaasil pulber
Max. terasuurus	0,5 mm
Segamissuhe	5,5 - 6,0 l vett / 20 kg pulbrit
Kulu	u. 3 kg/m ² kasutades normaalhammastusega segukammi (hamba mõõtmed: 6mm x 6mm x 6mm) u. 2 kg/m ² kasutades mosaiiksegukami (hamba mõõtmed: 4mm x 4mm x 4mm)
Tõmbetugevused:	
Tõmbetugevus (28 ööpäeva)	≥ 1,0 MPa (EN 1348)
Tõmbetugevus peale veega immutamist	≥ 1,0 MPa (EN 1348)
Tõmbetugevus peale soojusvanandamist	≥ 1,0 MPa (EN 1348)
Tõmbetugevus peale külmumis-sulamistsükleid	≥ 1,0 MPa (EN 1348)
Lahtioleku aeg / 20 min	≥ 0,5 MPa (EN 1346)
Lahtioleku aeg / 30 min	≥ 0,5 MPa (EN 1346)
Valguvus	≤ 0,5 mm (EN 1308)
Paindetugevus	≥ 2,5 mm (EN 12002)
Paindetugevus Fixbinder-lisaainega	≥ 5,0 mm (EN 12002)
Tuleohtlikkus	E
Tööaeg	kasutusaeg vee lisamisest 3 - 4 tundi
Vuukimine	imavatel aluspindadel 1 ööpäeva möödudes, mitteimavatel aluspindadel 2 ööpäev möödudes plaatimisest
Pakend	5 kg plastnõu, 20 kg kott
Ladustamine	suletud pakendis kuivas ruumis kuni 1 aasta

TÖÖ- JA KESKKONNA- OHUTUS

Värske toode on leeliseline ja ärritab nahka ja limaskesti. Vältida tarbetut kokkupuudet nahaga. Segamisel on hingamisteede kaitsevahendi kandmine soovitatav. Lisainfo ohutuskaardil.

LISATEAVE

Ülaltoodud andmed on kontrollitud ja õiged, tuginevad laboratoorsetele katsetele ja praktilistele kogemustele. Meie ei vastuta kahjude eest, mis on tingitud toote kasutamishendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest.

Tehniline konsultatsioon telefonil 6 031 900.