



## KIILTO LW

### Niiskuskindel valmispahtel

KASUTAMISOBJEKTID	Niiskuskindel kergtäiteainel plastsideainega valmispahtel siseruumide seina- ja laepindadele kuivades ja niisketes ruumides. Sobib kipskartong- jt. ehitusplaatide ning betoon-, krohv-, aluspahteldatud pindade pahteldamiseks. Sobib ka kipsplaadi vuugilindi kinnitamiseks. Kerge koormusega põrandatel võib pahtlit kasutada aukude täitmiseks või plaadivuukide pahteldamiseks enne põrandakatte liimimist või hüdroisolatsiooni pealekandmist.										
ALUSPIND	Aluspind peab olema puhas, tolmuvaba ja kuiv. Uut kihti peale kandes peab allolev kiht olema täielikult kuivanud. Lisaks tuleb pind lihvida enne uue pahtlikihi pealekandmist.										
OMADUSED	<ul style="list-style-type: none"><li>* niiskuskindel valmispahtel</li><li>* head lihvimisomadused</li><li>* värv rohekas</li><li>* madalaim kasutustemperatuur +10°C</li></ul>										
TEHNILISED ANDMED	<table><tr><td>Vedeldi</td><td>vesi</td></tr><tr><td>Erikaal</td><td>1,1</td></tr><tr><td>Tüüp</td><td>plastdispersioon-kergsideaine-lubjakivibaasiline pulber</td></tr><tr><td>Terasuurus</td><td>max. 0,15 mm</td></tr><tr><td>Max. kihipaksus</td><td>3 mm lauspahteldus, 10 mm kohtpahteldus</td></tr></table>	Vedeldi	vesi	Erikaal	1,1	Tüüp	plastdispersioon-kergsideaine-lubjakivibaasiline pulber	Terasuurus	max. 0,15 mm	Max. kihipaksus	3 mm lauspahteldus, 10 mm kohtpahteldus
Vedeldi	vesi										
Erikaal	1,1										
Tüüp	plastdispersioon-kergsideaine-lubjakivibaasiline pulber										
Terasuurus	max. 0,15 mm										
Max. kihipaksus	3 mm lauspahteldus, 10 mm kohtpahteldus										
KASUTUSJUHEND	Kiilto LM on kasutusvalmis mass. Peale pikaajalist ladustamist segatakse pahtel enne kasutamist. Vajaduse korral võib toodet vedeldada veega. Pahteldades kasutatakse pahtlilabidat.										
KUIVAMISAEG	ca. 1 ööpäev (+18°C). Kuivamisega mõjutavad kihi paksus, õhu temperatuur ja suhteline niiskus.										
PAKEND	3 ja 10 liitrised plastnõud.										
TÖÖ- JA KESKKONNAOHUTUS	Vältidatoote tarbetut kokkupuudet nahaga. Segamisel ja lihvimisel soovitame kanda respiraatorit. Toote hävitamisjuhised on toote etiketil. Lisainfo toote ohutuskaardil.										
LADUSTAMINE	Tagatud säilimisaeg 1 aasta. Säilitada kuivas, jahedas ruumis temp. mitte alla +1°C.										

Ülaloodud andmed on kontrollitud ja õiged, tuginevad laboratoorsetele katsetele ja praktilistele kogemustele. Meie ei vastuta kahjude eest, mis on tingitud toote kasutamishendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest.

Tehniline konsultatsioon telefonil 6 031 900.