

KERASTOP

Niiskustõke

KASUTAMISOBJEKTID	Kiilto Niiskustõket kasutatakse poorsete seinapindade käsitlemiseks niisketes ruumides enne plaatimist. Sobib kasutamiseks märgadesse ruumidesse lausvee alla mittejäävatel pindadel ja köögi seinapindadel. Märgade ruumide põrandate ja seinte hüdroisolatsiooniks soovitame Kiilto Fibergum või Kiilto Keramix hüdroisolatsioonimastikseid vastavalt juhendile. NB! Niiskustõke on ette nähtud ruumist ehituskonstruksiooni tungiva niiskuse tõkestamiseks (seega ei sobi ehitus- ega maaniiskuse tõkestamiseks).	
ALUSPIND	Betoon, kipsplaat, niiskuskindel tasandussegu või muu plaatimise aluspinnaks sobiv materjal. Pind peab olema puhas, kuiv ja tolmuvaba. Õhutemperatuur üle +10° C ja õhu suht. niiskus alla 60 %.	
OMADUSED	<ul style="list-style-type: none">* VTT sertifikaat: C51/99* vastab viimistlusmaterjalide M1-emissiooniklassile* kõrge kuivainesisaldus* kergelt pealekantav* ei sobi betooni ega tasandussegude lisandiks	
TEHNILISED ANDMED	Sideaine	sünteeiline kautshuk
	Vedeldi	vesi
	Erikaal	ca. 1,0 kg/l
	Tuleohtlikkus	mitte tuleohtlik
	Temperatuurikindlus	jäätub
	Madalaim kasutust°	+10°C
	pH	u. 9
KULU	poorne pind	4....5 m ² /l
TÖÖVAHEND	Värvirull või pintsel	
KASUTUSJUHEND	Loksuta toodet enne kasutamist. Esimest kihti vedelda 1:1 veega. Kiilto Kerastop kantakse rulli või pintsliga seinale ning peale esimese kihi kuivamist (1-2 tunni möödudes) või pinna muutudes tolmukuivaks, kanda peale teine kiht lahjendamata Kerastop niiskustõket. Peale teise kihi kuivamist, soovitatavalt järgmisel päeval võib paigaldada plaadid kasutades Ultra Fix-plaatimissegu või Master Fix kahhelplaadiliimi.	

TÖÖVAHENDITE
PUHASTAMINE

Töövahendid puhastada kohe peale töö lõpetamist rohke veega.

PAKKIMISVIIS

1 L ja 3 L.

TÖÖ – JA
KESKKONNAOHUTUS

Vältida nahale sattumist. Kanda kaitsekinaid. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Töövahendite pesuvee võib valada kanalisatsiooni. Värsked tootejäägid kuivatatakse, kuivanud toote võib viia üldkasutatavale prügimäele. Lisainfo ohutuskaardil..

LADUSTAMINE

Säilitada tihedalt suletud originaaltaaras temperatuuril mitte alla +5°C. Enne kasutamist hoolikalt segada. Säilivusaeg 1 aasta.

Ülaltoodud andmed on kontrollitud ja õiged, tuginevad laboraatorsetele katsetele ja praktilistele kogemustele. Meie ei vastuta kahjude eest, mis on tingitud toote kasutamisjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest.

Tehniline konsultatsioon telefonil 6 031 900.